

## effekt-design Wandlasur 3-D-Brillan-Effekt

Лазурь 3-Д-Бриллиант  
для внутренних работ



### Материал

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Область применения</b> | Лазурь для индивидуального оформления внутренних стен. С помощью лазури достигается неповторимый трехмерный эффект, который с переменной освещением придает окрашенной стене каждый раз новый эффект. |
| <b>Свойства</b>           | Водная, стойкая к истиранию, не содержит растворитель, пигментированная лазурь, содержит частицы для создания эффекта.  |
| <b>Цвет</b>               | 0411 серый, 0412 оранжевый, 0413 зеленый, 0414 золотистый, 0415 красный, 0416 синий, 0417 желтый, 0418 серебристый.   |
| <b>Степень блеска</b>     | Матово-глянцевый  |
| <b>Плотность</b>          | Ок. 1,1 г/см <sup>3</sup>   |
| <b>Вид связующего</b>     | Чистый акрилат  |
| <b>Состав</b>             | Полимерное связующее, пигменты, вода, добавки, консервант.  |
| <b>Код продукта</b>       | M-DF 01   |

## Нанесение

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Основание</b>                   | <p>Основание должно быть чистым, сухим и прочным и технически правильно подготовленным. Пригодны такие основания, как обои, обои "Рауфазер", стеклообои, а также слегка впитывающие, мелко- и крупнозернистые штукатурки. Рекомендуется соблюдать положение о подрядных строительных работах, часть С, ДИН 18 363.</p> <p>Обои, обои "Рауфазер", стеклообои или гладкие штукатурки покрыть матовой краской.</p> <p>Наилучший результат достигается, если поверхность предварительно обработать штукатуркой effekt-design Wischstrukturputz.</p> |
| <b>Нанесение</b>                   | <p>Лазурь наносят плоской или маховой кистью. Нанести лазурь, в зависимости от желаемого эффекта крест на крест. Для нанесения без видимого перехода следует стены, связанные между собой, обрабатывать без прерыва рабочего процесса.</p>  |
| <b>Расход</b>                      | <p>Ок. 100 -125 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.</p>  |
| <b>Разбавление</b>                 | <p>Не разбавлять.</p>   |
| <b>Чистка рабочих инструментов</b> | <p>Сразу после использования промыть водой.</p>   |
| <b>Время высыхания</b>             | <p>Между слоями 2-3 часа, полное высыхание через 12-16 часов. Во время высыхания помещение хорошо проветривать. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания замедляется.</p>   |
| <b>Температура нанесения</b>       | <p>Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.</p>  |
| <b>Фасовка</b>                     | <p>1,5 л</p>  |
| <b>Хранение</b>                    | <p>В сухом, прохладном, отапливаемом в морозное время, помещении.</p>   |

## Примечания

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Меры безопасности</b> | <p>Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При контакте с глазами или кожей незамедлительно промыть тщательно водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультации при аллергии на изотиазолинон по тел. 00 800 / 63 33 37 82.</p> <p>Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.</p> |
| <b>Утилизация</b>        | <p>Согласно местным предписаниям.</p>  |

## Приложение

Нанесение: проверка основания см. "Положение о подрядных строительных работах" VOB 18 363, часть C, абзац 3

| № п. п.           | Основание   | Подготовка и грунтовка   |
|-------------------|---|--|
| 1.                | Штукатурки группы раствора Р II, Р III, гипсовые штукатурки группы раствора Р IV, Р V, гипсовые строительные плиты, бетон | Tiefgrund LF, Putzgrund, Haftgrund LF  |
| 2.                | Гипсокартонные плиты  | Tiefgrund LF, Haftgrund LF   |
| 3.                | Синтетические штукатурки, силикатный кирпич   | Haftgrund LF, Putzgrundierfarbe, Tiefgrund LF  |
| 4.                | Некрашенные тесные обои и обои "Рауфазер"   | Haftgrund LF, Putzgrundierfarbe, Tiefgrund LF  |
| 5.                | Старые, прочные дисперсионные краски  | Haftgrund LF   |
| 6.                | ДВП, ДСП, фанера и твердые волокнистые плиты  | Allgrund, Haftgrund LF   |
| <b>Примечания</b> |   |  |
| <b>A</b>          | Поверхности, поврежденные плесенью или грибком  | Поражение полностью удалить при помощи Schimmelentfernen, тщательно промыть и хорошо просушить. Затем нанести раствор FA-Sanierlösung и оставить на 24 часа. |
| <b>B</b>          | Выцветы солей   | Сухую поверхность очистить щеткой и обработать грунтом Tiefgrund TB. На покрытия, нанесенные на неочищенные поверхности, мы гарантию не даем.                |
| <b>C</b>          | Постоянно эластичные герметики и наклейки   | Не перекрашивать.  |

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0 08 00 / 63 33 37 82.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)

[www.meffert.com](http://www.meffert.com)

Техническая информация от 02/2011