

Техническая информация

effekt-design Stucco fino Effektspachtel

Водоразбавляемая шпаклевка для техники шпаклевания "под мрамор" в венецианском стиле , для внутренних работ



Материал

Область применения	effekt-design Stucco fino это шпаклевка мелкого помола с наполнителем из мраморной муки. Создает при помощи специальной техники шпаклевания высококачественные и декоративные поверхности в венецианском стиле.
Свойства	Продукт поставляется в белом цвете и колеруется на колеровочной машине
Цвет	Белая базовая шпаклевка для колеровки.
Степень блеска	В зависимости от обработки от шелковисто-матового до глянцевого.
Плотность	Ок. 1,8 г/см ³
Вид связующего	Водная дисперсия синтетических полимеров.
Состав	Базируемая на воде/полимере штукатурка на основе карбоната извести с консервирующими веществами.
Код продукта	CP 1

Техническая информация

Нанесение

Основание	Должно быть сухим, очищенным от загрязнений и отделяющих веществ. Кроме того оно должно быть гладким или слегка структурированным и ровным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, часть C, ДИН 18 363, абзац 3. Поверхности с цветовыми контрастами рекомендуется предварительно покрыть белыми грунтовочными красками с кварцевым наполнителем.
Нанесение	На тщательно подготовленное основание нанести шпаклевку effekt-design Stucco fino нержавеющей венецианским шпателем. Наносить несистематично на всю поверхность специальной техникой шпаклевания "в виде пятен". Образующиеся при этом гребни придают поверхности при нанесении второго покрытия венецианский эффект. Второй слой наносить на полностью просохшее первичное покрытие. Все неровности и недостатки первого слоя выравниваются при нанесении второго, тонкого слоя. При этом необходимо следить за тем, чтобы венецианский шпатель не оставлял борозд и царапин. Это шпаклевание должно проводиться с давлением. Чистым венецианским шпателем проводить несколько раз по поверхности надавливая на нее для достижения блеска покрытия.
Расход	Ок. 600 г/м ² , в зависимости от шершавости основания. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая через 24 часа.
Температура нанесения	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	6 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу незамедлительно тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изотиазолинон по телефону 00800 / 63 33 378. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Техническая информация

Примечания

Чистка основания, в частности, от загрязнений, плесневых грибков, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, отслаивающиеся покрытия, загрязнения, смола, воск, масло, слои окисления, разделительные средства и т. д. пригодными методами.

Блестящие покрытия зашлифовать до получения шершавой поверхности. Клеевые и непрочные покрытия удалить полностью до прочного основания. Покрываемое основание или прочное старое покрытие проверить на совместимость с новым покрытием. См. "Положение о подрядных строительных работах" VOB, DIN 18 363, часть C, абзац 3 "Maler- und Lackierarbeiten".

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 00800 / 63 33 37 82.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.düfa.de

Техническая информация от 02/2011