

effekt-design Wandlasur Pearlshine

Лазурь с жемчужным блеском

дисперсионная лазурь для внутренних работ,
стойкая к истиранию



Материал

Область применения	Для декоративной отделки стен и потолков. Для покрытия поверхностей, выполненных техникой растирания и накатывания. Пригодна для покрытия флизелиновых обоев, "Рауфазер", стеклообоев и внутренней штукатурки. Идеальна для мелкозернистых и грубых штукатурок.
Свойства	Экономная, почти без запаха, стойкая к истиранию, легко наносится, дисперсионная лазурь с блестящими пигментами. Разбавляется водой и экологически безопасная.
Цвет	Золотистая и серебристая
Степень блеска	Шелковисто-матовая
Вид связующего	Акрилатная дисперсия
Плотность	Ок. 1,1 г/см ³ в зависимости от цвета
Состав	Акрилатная дисперсия, пигменты, вода, добавки, консервант (метил-/бензил-изоциазолинон)
Код продукта	MF-DF 01
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Фасовка	1 л (готовая к употреблению)

Нанесение

Основание	Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Отслаивающиеся покрытия удалить, поверхность основательно очистить. Интенсивно впитывающие основания обработать грунтом "düfa Tiefgrund LF". Мы рекомендуем соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" VOB, ДИН 18 363, часть С, абзац. 3.
------------------	---

Нанесение	На технически правильно подготовленные основания (стены, потолки) нанести структурную штукатурку effekt design Wischstrukturputz (крупно- или мелкозернистую). После полного высыхания поверхности нанести лазурь щеткой в желаемом цвете. Лазурь можно наносить на поверхность декоративной техникой нанесения губкой, а также способом растирания и накрутки, разводить водой макс. до 10%.
Чистка рабочих инструментов	Водой, сразу после использования, с добавлением моющего средства.
Расход	Пр. 100 мл/м ² , в зависимости от техники нанесения. Точный расход определяется пробной покраской на объекте.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха поверхность сухая через пр. 12 часов. При более холодной температуре время высыхания, соответственно, продлевается.
Температура нанесения	Мин. +5 °С для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.

Примечания

VOС-указания	Предельное значение ЕС для продукта (Kat. A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит < 1 г/л VOС.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после проведения работ хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолин по тел. 0800 63333782. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397

Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

www.duefa.de