Heizkörperlack

Эмаль для отопительных приборов

для внутренних работ

Материал

Область применения	Специальная на основе синтетической смолы эмаль с высоким блеском, белая для высококачественного покрытия отопительных приборов, а также трубопроводов водяного и парового отопления.
Свойства	■ содержит растворитель, без запаха ■ для внутренних работ ■ жаростойкость до +120 °C ■ хорошо укрывает кромки ■ образует бриллиантовую поверхность ■ не желтеет ■ соответствует профессиональным требованиям для достижения высококачественных поверхностей
Цвет	Белый
Степень блеска	Глянцевая
Плотность	Ок. 1,3 г/см³
Связующее	Специальная алкидная смола
Лаковая система	Группа II
Состав	Алкидная смола, диоксид титана, не ароматизированный уайт-спирит, добавки.
Код продукта	M-LL02
Фасовка	350 мл, 750 мл, 2,5 л

Нанесение

Подготовка основания	Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, обезжиренным и без загрязнений, а также субстанций действующие разделяюще, как напр. водоросли, мох, смола, воск, масло и др. Основание предварительно обработать в зависимости от необходимости как указано ниже.
Железо и сталь	Ржавчину, вальцовочную пленку, обжиг и остатки сварки удалить механически пока не появится металлически проблескивающая поверхность. Дальше закруглить остроугольные канты и ребра. Смотри памятку BFS номер 20
Старые покрытия	Непрочные, отслаивающиеся и трескающиеся старые слои краски удалить без остатка. Прочные старые слои краски слегка зашлифовать. Проверить на перекрашивание и на совместимость с новым покрытием. При необходимости провести испытание "липкой ленты" и испытание покрытия. Смотри памятку BFS номер 20.
Грунтовочное покрытие	
Железо, сталь	Неокрашенные металлические поверхности прогрунтовать düfa Allgrund или düfa Rostschutzgrund для защиты от ржавчины.
Старые покрытия	При необходимости прогрунтовать düfa Allgrund.
Заключительное покрытие	Перед каждым нанесением дать остыть отопительному прибору. Перед нанесением хорошо перемешать и нанести 1-2 слоя не разбавляя, кистью или валиком. Распылителем можно наносить только профессионалам, не разбавляя.

	Форсунка	**Давление**	**Вязкость** (4 мм DIN-Durchlaufbecher
Распыление	0,011-0,013 мм	Пр. 160	Не разбавляя.

Рабочие инструменты	Для нанесения кистью рекомендуется использовать кисти с натуральной щетиной. На больших поверхностях использовать мелкопористый поролоновый валик.
Разбавление	Для грунтования при необходимости разбавить max. 5% düfa Verdünner AF
Температура нанесения	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.

Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха макс. 60% на "отлип" через 2 часа перекрашивание через 24 часа При более низкой температуре и высокой влажности воздуха покрытие сохнет дольше.
Расход	Ок. 85 мл/м² при нанесении на гладкие, слегка впитывающие основания. На шероховатых поверхностях расход, соответственно, увеличивается. Точный расход устанавливается пробной покраской на объекте.
Чистка инструментов	Сразу после окончания работ очистить Testbenzin или Pinselreiniger.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении и пыль при шлифовании не вдыхать. При необходимости пользоваться респиратором. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. При необходимости запросить лист безопасности.
VOC-указания	ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/i): 500 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOC.
Хранение	Тщательно закрытой таре. В сухом, прохладном, отапливаемом в морозное время, помещении.
Утилизация	Только абсолютно пустые фасовки сдавать в переработку. Засохшие остатки материала утилизировать согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Техническая информация от 10/2011