Техническая информация

effekt-design
Perlmutt Finish



Лазурь классическая с перламутром

Дисперсионная, пигментированная лазурь для внутренних работ, стойкая к истиранию

Материал

Область применения	Для декоративной отделки стен и потолков Специально для нанесения техникой растирания и кручения. Пригодна для обоев "Рауфазер, флизелиновых обоев, стеклообоев и внутренних штуктурок.
Свойства	Экономичная, почти без запаха, стойкая к истиранию, легко обрабатываемая дисперсионная лазурь с блестящими эффектными пигментами, для внутренних работ. Разбавляется водой и экологически чистая.
Цвет	Бесцветный с крупным или мелким перламутром.
Степень блеска	Шелковисто-матовая
Вид связующего	Дисперсия акрилата
Плотность	Ок. 1,1 г/см³ в зависимости от цвета
Состав	Дисперсия акрила, пигменты, вода, добавки, изоциазолинон.
Код продукта	MF-DF 01
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Фасовка	1 л (готовая к употреблению)

Нанесение

Техническая информация

Основание	Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Непрочные части полностью удалить, поверхности тщательно очистить. Интенсивно впитывающие основания обработать грунтом düfa Tiefgrund LF, D 314. Рекомендуется соблюдать положение о подрядных строительных работах, часть С, ДИН 18 363.
Нанесение	На технически правильно подготовленные основания (стены, потолки) нанести струкрурную штукатурку effekt design Wisch-strukturputz (крупно- или мелкозернистую). После полного высыхания поверхности нанести лазурь щеткой в желаемом цвете. Лазурь можно наносить на поверхность декоративной техникой нанесения губкой, а также способом растирания и накрутки, разводить водой макс. до 10%.
Расход	Ок. 2,5-2,8 кг/м², в зависимости от структуры. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Колеровка	Для колеровки в светлые тона красителем düfa Vollton- und Ab-tönfarbe D 230 макс. 2%. Более насыщенные тона можно заказывать непосредственно на заводе или окрасить готовую оштукатуренную поверхнсть заколерованной в желаемый цвет дисперсионной краской.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой.
Время высыхания	При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% время образования пленки составляет 30-60 минут. Полное высыхание через 2-3 дня. При более низкой тепературе и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.
Температура нанесения	Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.
Фасовка	25 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 63333782. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.
Утилизация	Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de

Техническая информация от 02/2011